

DESCRIPCIÓN : Pintura acrílica de terminación especialmente diseñada para aplicar directamente sobre yeso, rellena los poros de la superficie y fija las partículas sin necesidad de aplicar imprimación previa.

Debido a su excelente poder cubritivo y terminación, disimula las imperfecciones de la superficie a cubrir y reduce el tiempo de mano de obra.

USOS Superficies internas de yeso, fibrocemento, revoque y enduido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
- Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.
- Peso específico: 1,38
- Rendimiento: 12 m² por litro por mano.
- Color: Blanco. Puede teñirse con hasta 15 cm³ de Entonador Universal TONPLAST por litro de pintura.
- Brillo: Mate.
- Número de mano: 2 o 3.
- Secado tacto: 30 minutos.
- Repintado mínimo: 3 horas.
- Solvente de limpieza y dilución: Agua.
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

- Tratamiento previo: Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados para la limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de Imprimación Fijadora al agua MANO PREVIA o Fijador Sellador SELLAPLAST adecuadamente diluido. Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al aguarrás MANO PREVIA adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies, aplicar ENDUPLAST con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

APLICACIÓN : Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Sobre superficies nuevas sin pintar de yeso o fibrocemento, aplicar la primera mano con un 30% de dilución. Para las manos siguientes, si se considera necesario diluir, utilizar hasta un 15% de agua para facilitar la aplicación.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

- Sistema a utilizar : Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.



CIAT: Tel 1722