

Foresta ADVANCE

IMPREGNANTE 3 EN 1

DESCRIPCIÓN

Protector e Impregnante base solvente que protege la madera y resalta a la vez su aspecto natural. Forma una película elástica y semiporosa que impide la penetración del agua, pero permite el paso del vapor evitando así el ampollado o descascamiento de los barnices convencionales.

Resiste la proliferación de microorganismos y filtra la radiación ultravioleta, retardando la degradación de la madera producida por la luz solar.

USOS

Ideal para tratar la madera en exteriores, especialmente en climas críticos en humedad y temperatura. Puede ser también utilizado en interiores donde se logrará un excelente efecto decorativo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes principales: resinas sintéticas, agentes hidrofugantes y pigmentos transparentes.

Peso específico: 0,87.

Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada).

Rendimiento: de 14 a 16 m² por litro por mano (dependiendo de la absorción de la madera).

Color: Transparente Incoloro; Semitransparentes Natural, Cedro, Nogal, Caoba y Roble. El Incoloro puede ser entonado con Entonador Universal Sinteplast.

Brillo: Satinado y Brillante.

Número de manos: 3.

Secado tacto: 3 a 6 hs. (dependiendo de la madera).

Repintado mínimo: 8 a 10 horas.

Repintado máximo: sin límite, previa limpieza de la superficie y lijado. Debe realizarse antes de que la película se erosione totalmente, para que la madera no sufra deterioros irreversibles.

Solvente de limpieza y dilución: disolvente para Sintéticos Aguarrás Sinteplast.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo.

En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor Gel Sinteplast y medios mecánicos adecuados.

No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.

Sobre maderas nuevas lijar suavemente en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante.

Si se desea aumentar la protección contra insectos utilizar previamente Foresta Preservador siguiendo las instrucciones del envase.

Si la madera presenta manchas de humedad u hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar.

APLICACIÓN

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una primera mano, preferentemente a pincel, de modo de impregnar bien la madera, evitando la formación de película sobre la superficie. Para lograr esto diluir el material con hasta 20% de Disolvente para Sintéticos Aguarrás Sinteplast. Aplicar luego 1 ó 2 capas de Foresta Advance con hasta 10% de Disolvente para sintéticos Aguarrás Sinteplast, lijando suavemente antes de cada una.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -INFLAMABLE. -Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. -Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722